

Техническая информация

Система компонентов для полиуретанов «Химтраст СКС-40/141»

ТУ 20.16.56-086-27903090-2021

Область применения

Изготовление скорлуп для изоляции трубопроводов методом заливки.

Описание и основные свойства

Полиольный компонент (компонент А) КАС-40/141 — смесь полиэфиров и специальных добавок.

Изоцианатный компонент (компонент Б) — полимерный дифенилметандиизоцианат (марок: «Lupranat M 20 S», «Millionate MR - 200», «Wannate PM - 200», «Voramate M 229 SH»).

Пенополиуретаны (далее — ППУ), получаемые на основе системы компонентов «Химтраст СКС-40/141», характеризуются термостабильностью, низким коэффициентом теплопроводности – 0,028 Вт/(м·К), равномерным распределением плотности по объему. Система не содержит озоноразрушающих веществ.

Технические характеристики

Компоненты

| Показатель | Значение | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | компонент А | компонент Б |
| Вязкость динамическая при 25°C, мПа·с | 400 – 500 | 150 – 250 |
| Плотность при 25°C, кг/м ³ | 1050 – 1150 | 1220 – 1250 |

Профиль реакции системы компонентов

| Показатель | Значение |
|--|----------|
| Температура компонентов, °C | 22 – 24 |
| Соотношение компонентов А:Б, массовых частей | 100:150 |
| Время старта, с | 15 – 25 |
| Время гелеобразования, с | 45 – 65 |
| Время подъема, с | 90 – 110 |
| Плотность при свободном вспенивании, кг/м ³ | 35 – 40 |

ППУ в готовом изделии

| Параметры | Значение |
|--|----------------|
| Плотность в изделии, кг/м ³ | 60 |
| Прочность при сжатии, МПа | 0,3 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | 0,028 |
| Температура эксплуатации скорлупы, °C | от -60 до +110 |

Рекомендации по применению

Рекомендуемое соотношение компонентов

Компонент А: 100 массовых частей

Компонент Б: 150 массовых частей

Требования к подготовке компонентов

Бочки с компонентами А и Б прогреть 20 – 25°C.

После нагрева компонент А перемешать в течение 30 минут, при скорости вращения мешалки 500 – 1000 об/мин.

Требования к подготовке поверхности

Поверхность пресс-формы для заливки ППУ должна быть сухая, обеспыленная и обезжиренная.

Требования к условиям применения

Температура пресс-формы от +25°C до +30°C.

Способ применения

Изделия изготавливают путем заливки системы компонентов для полиуретанов «Химтраст СКС-40/141» в пресс-формы из металла и других материалов:

- обезжирить пресс-форму растворителем;
- подогреть пресс-форму до температуры не ниже +25°C;
- нанести антиадгезионную смазку: «Химтраст АС-15», «Химтраст АС-45» (смазка подбирается индивидуально под пресс-форму);
- смешать компоненты и залить в пресс-форму;
- выдержать изделие в закрытой пресс-форме необходимое время, после чего извлечь.

Выдержку готового изделия на складе производить при температуре 20 – 30°C не менее 48 часов.

Внимание!

Время выдержки изделия в пресс-форме должно быть определено в производственных условиях. Минимальное время выдержки 30 мин.

Очистка оборудования и инструментов после использования

Инструмент, оборудование, загрязненные поверхности очистить с помощью растворителей (ацетон, этилцеллозольв, диметилформамид). Отвержденный ППУ удалить механическим способом (металлическая щётка, шпатель).

Гигиенические характеристики

Готовая продукция из ППУ не оказывает негативного воздействия на организм человека и окружающую среду.

Компонент А: малоопасная по степени воздействия на организм человека продукция, при попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Компонент Б: при попадании на кожу и глаза вызывает раздражение. Вреден при вдыхании.

Меры безопасности

При работе с компонентами системы «Химтраст СКС-40/141» в закрытом помещении обеспечить вентиляцию и средства пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты: специальную одежду, обувь, перчатки, защитные очки, респиратор.

При попадании компонентов ППУ на открытые участки кожи удалить их ватным тампоном или салфеткой, промыть теплой водой, в случае появления кожных реакций обратиться к врачу. При попадании компонентов ППУ в глаза немедленно промыть их большим количеством проточной воды в течение 5 – 10 минут, затем обратиться к врачу.

Условия транспортирования и хранения

Компоненты системы ППУ транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими

на каждом виде транспорта, обеспечивающими целостность тары, ее надежное фиксирование в целях предотвращения повреждений и утечек.

Компоненты системы ППУ хранят в крытых складских помещениях в закрытой оригинальной упаковке в условиях, исключающих попадание влаги.

Температура хранения:

- компонента А — от -60°C до +30°C;
- компонента Б — от -30°C до +30°C.

Срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий:

- компонента А — 12 месяцев;
- компонента Б — от 6 до 12 месяцев, по рекомендации производителя.

По истечении срока хранения компоненты систем ППУ подлежат проверке на соответствие техническим характеристикам и, в случае подтверждения их пригодности, также могут быть использованы по назначению.

Требования к утилизации

Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Производитель не несет ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с настоящей технической информацией и инструкциями по применению продукта. Сведения, содержащиеся в настоящей технической информации, соответствуют времени их издания.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические показатели продукта без ухудшения его качества, связанные с развитием научных и технологических процессов. Производитель вправе не указывать все возможные способы применения продукта, в связи с чем потребитель самостоятельно несет ответственность за определение пригодности продукта в конкретных условиях применения.

Указанные в настоящей технической информации рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукта (в том числе совместно с продуктами иных производителей) находятся вне контроля производителя.

Сведения, содержащиеся в настоящей технической информации, являются собственностью АО «Химтраст».

Полное либо частичное заимствование сведений, содержащихся в настоящей технической информации, и их воспроизведение в публичных источниках информации без разрешения АО «Химтраст» запрещено.

15.02.2024 г.